WB-AT3(冷膠)

超音波振動子粘著專用膠

簡介

WB-AT3 超音波振動子專用黏著膠(冷膠),為本公司專門提供為大功率超音波清洗機,所使用的專用黏著劑,特點為 A/B 雙液常溫硬化膠,接著強度高,傳輸動能之效率好,價格低廉,性能穩定,壽命長,耐候性特佳,為目前超音波業界大尺寸振板及維修時最佳之專用黏著膠・

特性

■膏狀,施工性方便・

■高硬度,高物理強度,抗剪力強度佳・

■硬化條件:(務必遵守)

1).A 主劑(淡黃色):用量 1.0(重量比)

2).B 硬化劑(黑色):用量 0.4(重量比)

3).使用前須完全攪拌均勻,若是有真空脫氣設備更佳

■性質:雙液型環氧樹脂(Epoxy Resine)

■主劑黏度 Viscosity (mPas):
膠狀 50,000 以上

■硬化劑黏度 Viscosity (mPas):
膠狀 38,000 以上

■硬化時間 20ºc//8hrs,100ºc//10min

■特點:中速度硬化、**耐高溫 140℃**、高強度、抗酸鹼良好、中硬度、泛用型

■應用:壓電陶片或清洗振動子黏著

■保存期限:**不須冷藏,只要放在陰暗處**
有效使用期限 2 年

■包裝仕樣:
包裝:A 主劑:1.0Kg/罐
B 硬化劑:0.4Kg/罐

使用時特點說明:

1. 塗佈量約 0.05g/cm2,每個振動子約 2.5g/個
2. A 劑與 B 劑用精密磅秤量測重量後,倒入同一乾淨紙杯容器中,經過均勻的攪拌 100 回以上,然後在倒於乾淨的紙杯容器中,再均勻攪拌 20 回以上,然後將此粘著劑用不掉毛及龍刷沾刷於振子表面,依標準扭力鎖緊或是上部加壓待其硬化(**最少 8 小時以上,48 小時後方可通電使用**).
3. 被接著面事先需噴砂或研磨將表面打粗,後用三氯乙烯,丙酮或去脂油清理乾淨.

WHIRL BEST INTERNATIONAL Co., LTD. 惠柏國際有限公司
TEL:+886-3-496-2308~9 FAX:+886-3-464-3587 http://www.whbest168.com
e-mail:whbest.a168@msa.hinet.net 桃園市 326 楊梅區永平路 15 號
No.15, Yongping Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326, Taiwan (R.O.C.)

whbest